



## dorsa Gypton Plaster

## گچ درسا گیپتون

### مشخصات

در تولید این محصول پس از دانه بندی ابتدا دانه های درشت تر - سنگ گچ - را با کوره هایبرن و دانه های ریزتر - خاک گچ - را با کوره لوبرن به صورت مجزا با حرارت غیر مستقیم پخت کرده و سپس محصول خروجی از دو کوره را با یکدیگر مخلوط می کنیم تا برای آسیاب آماده شود. در مرحله بعد محصول به قسمت سپراتور انتقال داده می شود تا با دانه بندی مناسب تولید شود. پس از دانه بندی ، با کمک میکسر ، افزودنی خاص به گچ اضافه شده و محصول خروجی پس از بسته بندی به بازار عرضه می شود.

### مزایا

- گیرش اولیه ۸ تا ۱۶ دقیقه، گیرش ثانویه ۲۵ تا ۳۰ دقیقه
- بدون نیاز به الک
- مقاومت و سختی بالا
- قابلیت تولید در مش های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰

### موارد مصرف

مناسب و کارآمد جهت استفاده روی سطوح بتنی سیمانی و رابیتس

### بهترین شرایط نگهداری

در محل خشک و دور از رطوبت و با فاصله مناسب از زمین، در انبار نگهداری شود. می بایست طی یک سال از تاریخ تولید مصرف شود حداکثر ۲۰ کیسه را می توان در یک پالت نگهداری کرد. در نظر نگرفتن این شرایط و قوانین باعث از بین رفتن کیفیت و خصوصیات محصول می شود.